

Dlaždice k bazénu (BZ)

Dlaždice k bazénu 50 × 50 × 1,8 cm je ľahká a praktická podlaha pre menšie plochy okolo bazénov a spa. Odlievaný puzzle spoj spája prvky stabilne – bez lepidla.

Vrchná vrstva z EPDM granulátu je odolná voči chlóru, UV stabilná a príjemná na chôdzu naboso. Spodná vrstva z granulátu ELT poskytuje pružnosť a stabilitu. V prírodných farebných prevedeniach sú škáry takmer neviditeľné.


Jednoduchá pokládka: na existujúce povrchy, na viazanú podkladovú vrstvu alebo na plastové štrkové rošty. Mrazuvzdorné, odolné voči poveternostným vplyvom a ľahko sa čistia.



Údaje o produkte

Farba	Anglická tráva	Hmotnosť	3.73 kg/Kus = 14.92 kg/m²
Inštalácia	Puzzle spoj s jemne zaoblenou fázou	Prevod	1 m² = 4 Kus
Rozmery	540 x 540 x 18 mm	Užitočný rozmer	500 x 500 x 18 mm

Vlastnosti



Farba Anglická tráva

Farebný dizajn "Anglická tráva" je zložený z novoprodukovaného, nezávadného, farebného EPDM gumového granulátu. Rôzne odtiene zelene a nádech čiernej sú harmonicky kombinované, pričom dominujú intenzívnejšie odtiene zelene. Táto kombinácia vytvára prirodzený, svieži vzhľad, ktorý pripomína starostlivo udržiavaný anglický trávnik. Materiál je prirodzene odolný voči UV žiareniu a zachováva svoju farbu počas dlhého obdobia. Tento farebný dizajn dodáva produktu živý, ale zároveň vyvážený vzhľad, ktorý sa skvele hodí do každého prostredia, kde je požadovaná prirodzená a príjemná atmosféra.




Materiál

Produkt má dvojvrstvovú štruktúru a vyrába sa lisovacím procesom. Spodná funkčná vrstva je vyrobená z čierneho granulátu ELT, získaného recykláciou opotrebovaných pneumatík (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granulát ELT zložený zo zmesi prírodného kaučuku (NR) a styrén-butadiénového kaučuku (SBR). Vrchná vrstva, nazývaná nášlapná vrstva, je vyrobená z novo vyrobeného, plne sfarbeného a bezškodlivého EPDM granulátu (etylén-propylén-diénový kaučuk) so strednou zrnitosťou. Tento produkt spĺňa mimoriadne vysoké požiadavky na bezpečnosť, trvanlivosť a funkčnosť.



Inštalácia

Hrany dosiek sú navrhnuté s puzzle spojením. Každá strana dosky môže byť pripojená k akejkoľvek strane inej dosky. Pokladač raster je 50 cm. Počas pokládky do seba puzzle zuby presne zapadnú a vytvoria trvalé spojenie, ktoré zabezpečuje stabilný a bezpečný povrch. Jemne zaoblená fáza dodáva škáram moderný a elegantný vzhľad s úzkymi alebo uzavretými medzerami.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana dosky má štruktúru s drenážnymi kanálkami s hĺbkou približne 4 mm. Drenážne kanálky susedných dosiek sa spájajú do súvislej siete, ktorá zabezpečuje nepretržitý odtok dažďovej vody. Dosky je možné inštalovať na viazanú nosnú vrstvu, na strešné hydroizolácie alebo na vhodné zatravnovacie rošty. Pre správnu montáž je potrebné dodržiavať pokyny na pokládku.

Dlaždica k bazénu (BZ)

Charakteristiky



Primerno za klorirano vodo

Dobrá odolnosť voči chlóranej vode, čistiacim prostriedkom s chlórmi a bazénovej vode.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatkový zápach gumeny časom ustúpi.



Cfl-s1

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiariu – Nízka tvorba dymu



Mrazuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli – bez praskania, trhania alebo lámania.



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 4 = priemerný akceptačný uhol cca 16°, skupina R10

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 4 = Infiltrácia cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu – Hodnota stupnice 2 = "dobrá" (BS 7188)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) – Hodnota stupnice 5 = Koeficient trenia cca 0,6

Tlaková pevnosť – Hodnota stupnice 2 = cca 0,75 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Zdanlivá hustota – hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 2 = komfortné tlmenie

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivosť cca 0,12 W/(m·K)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk