

Športová podlaha Kompakt (GZ)

Športová podlaha Kompakt od WARCO je tenká športová podlaha s vysokou hustotou určená na vnútorné použitie. Dostupná vo formátoch 48,5 × 48,5 a 97 × 97 cm, v hrúbkach 0,8 alebo 1,6 cm.

Presne rezaný puzzle spoj bez fazety zaisťuje stabilnú inštaláciu. Dosky sa vyrábajú z nadrozmerných blokov, ktoré sa po zrení a chladení rozrežú. Výsledkom sú tenké dosky s typickým gumovým povrchom, ktorý je takmer uzavretý. Podlaha je odolná proti opotrebovaniu, tlakovo stabilná a ľahko čistiteľná – ideálna do šatní, lounge alebo súkromných priestorov, kde je funkčnosť a hygiena dôležitejšia ako elasticita alebo tlmenie.



Údaje o produkte

Farba	Ľahko žltó posypaná	Hmotnosť	1.7 kg/Kus = 7.23 kg/m²
Inštalácia	Vyrezané puzzle spojenie bez skosenia	Prevod	1 m² = 4.26 Kus
Rozmery	515 x 515 x 8 mm	Užitočný rozmer	485 x 485 x 8 mm 0,235 m²

Vlastnosti




Farba Ľahko žltó posypaná

Farba „Ľahko žltó posypaná“ sa vyznačuje matne čiernou, antracitovo šedou povrchovou úpravou, ktorá je prepojená so žltými EPDM časťami. Tieto žlté akcenty vytvárajú zaujímavý, živý a jemne posiaty vzhľad, ktorý dodáva matnej gumenej základni dynamický charakter. Materiál je vyrobený z ELT granulátu, mletej gummy získanej z recyklácie starých pneumatík, ktorá je známa svojou odolnosťou a trvácnosťou. Produkty v „Ľahko žltó posypané“ sú obzvlášť vhodné na použitie v športových a fitness oblastiach, na podujatiach, výstavách a priemyselných aplikáciách, kde sa vyžaduje funkčný a zároveň esteticky príťažlivý dizajn.




Materiál

Produkt sa skladá z veľmi jemného čierneho ELT gumového granulátu a približne 10 % farebného EPDM granulátu so strednou veľkosťou zrna. Ako spojivo sa používa polyuretán. Čierny ELT granulát pochádza z recyklácie starých pneumatík (ELT = End of Life Tyres). Chemicky ide o zmes prírodného kaučuku (NR) a styren-butadiénového kaučuku (SBR). Farebný EPDM granulát (kaučuk etylén-propylén-dien) je nový materiál bez znečisťujúcich látok. Produkt má gumovú, takmer bezpórovú povrchovú štruktúru.



Inštalácia

Dosky sú presne vyrezané z väčšieho formátu, pričom na ich okrajoch vzniká puzzle spoj. Každá strana dosky sa môže spojiť s ktoroukoľvek stranou inej dosky. Pri pokládke do seba zuby dokonale zapadajú, podobne ako pri klikových dlaždiciach, čo zabezpečuje stabilný a súvislý povrch bez viditeľných škár. Keďže sú okraje dosiek ostro odrezané – bez skosenia –, spoje medzi doskami s rovnakým farebným vzorom sú takmer nepostrehnuteľné, čím vytvárajú jednoliaty a harmonický vzhľad celej plochy.



Štruktúra spodnej strany

Doska z gumového granulátu má homogénny priečny rez, čo znamená, že pri jednovrstvových prvkoch neexistujú žiadne štruktúrne rozdiely medzi hornou a spodnou stranou. Vďaka tomu je možné dosku používať obojstranne, čím sa zdvojnásobí jej životnosť. Keďže je doska rezaná z bloku, môžu sa medzi oboma stranami vyskytnúť vizuálne rozdiely. Pokládka sa vykonáva na vhodný, hladký a viazaný podklad, ako je betón, poter, dlaždice, podlahové dosky alebo podobné povrchy. Pre správnu inštaláciu je potrebné dodržiavať pokyny na pokládke.

Športová podlaha Kompakt (GZ)

Charakteristiky



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gummy časom ustúpi.



S UV stabilizáciou

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory. Farba alebo farebný povlak nežltne.



Interiér

Určené iba do vnútorných priestorov. Vyhýbajte sa stojatej vode.



Efl

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Efl
Akceptovateľné správanie pri požiari

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 1 = Tepelná vodivosť cca 0,14 W/(m·K)

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 1 = Infiltrácia cca 0 mm/h (0 l/h/m²)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) – Hodnota stupnice 2 = Koeficient trenia cca 0,38

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu – Hodnota stupnice 5 = "mimoriadna" (BS 7188)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 1 = citeľné tlmenie

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m³

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 4 = cca 0,25 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = priemerný akceptačný uhol cca 15°, skupina R10

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk