

Podlahová doska do koterca (HZ)

Podlahová doska do koterca WARCO je elastická, tepelne izolačná doska z granulátu gummy ELT viazaného PU. V hrúbkach 3 alebo 4 cm tvorí trvácny, hygienický a ľahko udržiavateľný podklad pre koterce a výbehy. Skrytý zámkový spoj (puzzle) zabezpečuje stabilné kladenie a jednotný vzhľad.

Materiál rýchlo odvádza vodu a umožňuje dezinfekciu. Protišmyková úprava chráni labky a podlaha zostáva bezpečná, mrazuvzdorná a dlhodobo odolná.



Údaje o produkte

Farba	Kôra a Basto	Hmotnosť	8.36 kg/Kus = 33.44 kg/m²
Inštalácia	Skryté puzzle spojenie so zaoblenou fázou	Prevod	1 m² = 4 Kus
Rozmery	540 x 540 x 40 mm	Užitočný rozmer	500 x 500 x 40 mm

Vlastnosti




Farba Kôra a Basto

Farebný dizajn „Kôra a Basto“ pozostáva z novo vyrobeného, nezávadného, farebného EPDM gumového granulátu. Kombinuje teplé hnedé odtiene s béžovými a čierno-sivými akcentmi, čím vytvára harmonický a živý povrch. Táto zmes pripomína prirodzenú farebnú paletu kôry stromov a dodáva materiálu zemský, prírodný vzhľad. Materiál je prirodzene odolný voči UV žiareniu a dlhodobo si zachováva svoju farbu. Farebný dizajn „Kôra a Basto“ je obzvlášť vhodný pre prostredia, kde je požadovaná teplá a prírodná atmosféra. Hodí sa ako do moderných, tak aj do tradičných, prírodou inšpirovaných priestorov.



Materiál

Produkt má dvojvrstvovú štruktúru a vyrába sa lisovacím procesom. Spodná funkčná vrstva je vyrobená z čierneho granulátu ELT, získaného recykláciou opotrebovaných pneumatík (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granulát ELT zložený zo zmesi prírodného kaučuku (NR) a styrén-butadiénového kaučuku (SBR). Vrchná vrstva, nazývaná nášlapná vrstva, je vyrobená z novo vyrobeného, plne sfarbeného a bezškodlivého EPDM granulátu (etylén-propylén-diénoový kaučuk) so strednou zrnitosťou. Tento produkt spĺňa mimoriadne vysoké požiadavky na bezpečnosť, trvanlivosť a funkčnosť.



Inštalácia

Okraje dosky sú navrhnuté so stupňovitou drážkou a integrovaným puzzle spojením. Dve strany dosky majú pozitívne zámky, zatiaľ čo zvyšné dve majú presne zodpovedajúce negatívne zámky. Počas pokládky vytvára puzzle spojenie trvalé a stabilné prepojenie medzi susednými doskami. Vďaka skrytému umiestneniu v stupňovitej drážke zostáva spojovací systém na položenej ploche neviditeľný. Výsledkom je klasický, pravouhlý vzor škár, pripomínajúci šachovnicu.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana dosky má štruktúru s drenážnymi kanálkami s hĺbkou približne 4 mm. Drenážne kanálky susedných dosiek sa spájajú do súvislej siete. V štvorcových oblastiach medzi drenážnymi kanálkami sa nachádza veľká prehĺbenina v tvare kupoly s hĺbkou približne 15 mm. Tieto prehĺbeniny zlepšujú odolnosť voči poveternostným vplyvom, rozmerovú stabilitu a tlmiace vlastnosti dosky. Dosky je možné pokladať na viazanú nosnú vrstvu, na strešné hydroizolácie alebo na vhodné zatravnňovacie rošty. Pre správnu montáž je potrebné dodržiavať pokyny na pokládke.

Podlahová doska do koterca (HZ)

Charakteristiky



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Mrazuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli – bez praskania, trhania alebo lámania.



Primerno za klorirano vodo

Dobrá odolnosť voči chlóranej vode, čistiacim prostriedkom s chlóróm a bazénovej vode.



Cfl-s1

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiariu – Nízka tvorba dymu



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 3 = 840 až 900 kg/m³

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 3 = cca 0,5 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = priemerný akceptačný uhol cca 15°, skupina R10

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 4 = Tepelná vodivosť cca 0,09 W/(m·K)

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 3 = Infiltrácia cca 300 mm/h (300 l/h/m²)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Koeficient trenia cca 0,38

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 3 = výrazné tlmenie

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu – Hodnota stupnice 3 = "veľmi dobrá" (BS 7188)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk