



Soklová lišta (RL)

Soklová lišta WARCO je pružná lišta z gumového granulátu, lepená na stenu v úrovni podlahy. Zakrýva rezané hrany a škáry do 1,5 cm a vytvára čistý prechod podlaha–stena.


Zároveň chráni spodnú časť steny pred škrabancami a znečistením pri vysávaní či umývaní. Vďaka pružnosti dobre tlmí nárazy a pekne kopíruje aj mierne oblúky. Polodrážkový spoj a zaoblená hrana zabezpečujú súvislé, funkčné a estetické ukončenie.

Údaje o produkte

Farba	Tmavý šedý granit
Inštalácia	Trvalo elastické lepenie RL
Rozmery	750 x 20 x 80 mm

Hmotnosť	1.2 kg/Kus = 1.6 kg/bm
Prevod	1 bm = 1.33 Kus
Užitočný rozmer	750 x 20 x 80 mm

Vlastnosti



Farba Tmavý šedý granit

Farebný dizajn "Tmavý šedý granit" sa skladá z čierneho EPDM a sivého EPDM v rôznych odtieňoch šedej, ktoré sú harmonicky kombinované. Čierne EPDM tvorí základ, zatiaľ čo sivý EPDM granulát v rôznych odtieňoch vytvára štruktúrovaný vzhľad pripomínajúci granit. Táto kompozícia dodáva materiálu prirodzený a zároveň dynamický vzhľad. Úplne cezfarbované EPDM je odolné proti UV žiareniu a zachováva svoju farbu počas dlhého obdobia. Tento farebný dizajn sa výborne hodí do moderných prostredí, kde sa požaduje elegantný a trvácný vzhľad.




Materiál

Produkt sa skladá z vysoko kvalitného, plne prefarbeného granulátu gumeného EPDM. Ako spojivo sa používa polyuretán stabilizovaný proti UV žiareniu. EPDM (etylén-propylén-diénová guma) je syntetická guma, ktorá sa vyznačuje vysokou prirodzenou odolnosťou proti UV žiareniu, stabilitou v širokom teplotnom rozsahu a odolnosťou voči mnohým chemikáliám. Na výrobu tohto produktu sa používa výlučne nový, bezkontaminovaný granát gumeného EPDM. EPDM je známy svojou výnimočne dlhou životnosťou a vysokou odolnosťou.



Inštalácia

Páska na stenu má plochú spodnú stranu, ktorá sa lepí na vhodný podklad. Lepenie môže byť celoplošné alebo bodové, v závislosti od vlastností podkladu. Na tento účel je potrebné použiť trvalo elastické polyuretánové lepidlo od spoločnosti WARCO alebo ekvivalentný produkt. Hrany pásy, vybavené stupňovitými spojmi, sa pri montáži presne zapadajú, čo zaručuje čistý a upravený vzhľad.



Štruktúra spodnej strany

Výrobok má hladkú, úplne rovnú spodnú stranu bez vytlačených štruktúrnych prvkov alebo drenážnych kanálikov. Plne priľne k nosnej vrstve. V prípade potreby je potrebné zabezpečiť dostatočnú drenáž vhodnými opatreniami. Inštalácia alebo montáž sa vykonáva na vhodnú, rovnú a trvalo nosnú podkladovú vrstvu. Na správnu inštaláciu je potrebné dodržiavať montážne pokyny.

Soklová lišta (RL)

Charakteristiky



Cfl-s1

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiariu – Nízka tvorba dymu



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný
a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok,
počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Primerno za klorirano vodo

Dobrá odolnosť voči chlóranej vode, čistiacim
prostriedkom s chlórrom a bazénovej vode.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 5 = cca 0 mm zvyšnej preliačiny
po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 5 = od 1000 kg/m³

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abráziívnemu opotrebeniu –
Hodnota stupnice 3 = "veľmi dobrá" (BS 7188)

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 5 = Tepelná vodivosť cca 0,07
W/(m·K)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 5 =
vynikajúce tlmenie

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 1 = Infiltrácia cca 0 mm/h (0
l/h/m²)