

Soklová lišta (RL)

Soklová lišta WARCO je pružná lišta z gumového granulátu, lepená na stenu v úrovni podlahy. Zakrýva rezané hrany a škáry do 1,5 cm a vytvára čistý prechod podlaha–stena.

Zároveň chráni spodnú časť steny pred škrabancami a znečistením pri vysávaní či umývaní. Vďaka pružnosti dobre tlmí nárazy a pekne kopíruje aj mierne oblúky. Polodrážkový spoj a zaoblená hrana zabezpečujú súvislé, funkčné a estetické ukončenie.



Údaje o produkte

Farba	Antracit	Hmotnosť	0.95 kg/Kus = 1.27 kg/bm
Inštalácia	Trvalo elastické lepenie RL	Prevod	1 bm = 1.33 Kus
Rozmery	750 x 20 x 80 mm	Užitočný rozmer	750 x 20 x 80 mm

Vlastnosti



Farba Antracit

Tón "Antracit" zodpovedá bežnému odtieňu čiernych gumových častíc v ELT granuláte (End of Life Tyres), ktorý vzniká recykláciou starých pneumatík a tvorí základ tohto produktu. Tento odtieň sa môže časom zmeniť z hlbkej čiernej na trochu svetlejší antracit. Antracit je obzvlášť vhodný pre vonkajšie oblasti, ako sú chodníky, stáje alebo športoviská a je najčastejšie vybraným odtieňom v oblasti fitness. Antracit sa harmonicky začlení do rôznych prostredí, poskytuje moderný, decentný dizajn a je odolný proti nečistotám a opotrebovaniu.




Materiál

Produkt sa skladá z čierneho gumového granulátu a polyuretanového spojiva. Použitý gumový granulát pochádza z recyklácie starých pneumatík, čo vysvetľuje označenie ELT granulát (End of Life Tyres). Tento pôvod dodáva granulátu typickú čiernu alebo antracitovú farbu. Chemicky sa ELT granulát skladá zo zmesi prírodného kaučuku (NR) a styren-butadiénového kaučuku (SBR). Pre antracitové produkty sa používa bezfarebné spojivo, zatiaľ čo pre farebné varianty sa používa farebné spojivo, čím čierny granulát získava farebný povlak.



Inštalácia

Páska na stenu má plochú spodnú stranu, ktorá sa lepí na vhodný podklad. Lepenie môže byť celoplošné alebo bodové, v závislosti od vlastností podkladu. Na tento účel je potrebné použiť trvalo elastické polyuretánové lepidlo od spoločnosti WARCO alebo ekvivalentný produkt. Hrany pásy, vybavené stupňovitými spojmi, sa pri montáži presne zapadajú, čo zaručuje čistý a upravený vzhľad.



Štruktúra spodnej strany

Výrobok má hladkú, úplne rovnú spodnú stranu bez vytlačených štruktúrnych prvkov alebo drenážnych kanálikov. Plne priľne k nosnej vrstve. V prípade potreby je potrebné zabezpečiť dostatočnú drenáž vhodnými opatreniami. Inštalácia alebo montáž sa vykonáva na vhodnú, rovnú a trvalo nosnú podkladovú vrstvu. Na správnu inštaláciu je potrebné dodržiavať montážne pokyny.

Soklová lišta (RL)

Charakteristiky



S UV stabilizáciou

ELT gumový granulat obsahuje UV stabilizátory.
Farba alebo farebný povlak nežltne.



Mrazuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli –
bez praskania, trhania alebo lámania.



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok,
počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Efl

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Efl
Akceptovateľné správanie pri požiari



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu –
Hodnota stupnice 4 = "vynikajúca" (BS 7188)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 5 =
vynikajúce tlmenie

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 4 = Infiltrácia cca 600 mm/h
(600 l/h/m²)

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 2 = cca 0,75 mm zvyšnej
preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 5 = Tepelná vodivosť cca 0,07
W/(m·K)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk