



Prahová rampa 75 cm (RM)

Prahová rampa 75 cm umožňuje prekonanie výškových rozdielov od 2,5 do 6,5 cm bezpečne a pohodlne. Je vhodná ako klinová, nájazdová alebo invalidná rampa v súkromných aj verejných priestoroch. Vyrobená z gumového granulátu viazaného PU je pevná, pružná a protišmyková. Rampu možno položiť voľne pre mobilné použitie alebo ju upevniť PU lepidlom či obojstrannou páskou. V prípade potreby sa dá rýchlo odstrániť bez stôp. S dĺžkou 75 cm a siedmimi výškovými variantmi je to flexibilné a trvácne riešenie pre bezbariérový prístup.

Údaje o produkte

Farba	Antracit	Hmotnosť	3 kg/Kus = 4 kg/bm
Inštalácia	Lepenie podľa potreby	Prevod	1 bm = 1.33 Kus
Rozmery	750 x 300 x 17 mm	Užitočný rozmer	750 x 300 mm 8 < 25 mm

Vlastnosti



Farba Antracit

Tón "Antracit" zodpovedá bežnému odtieňu čiernych gumových častíc v ELT granuláte (End of Life Tyres), ktorý vzniká recykláciou starých pneumatík a tvorí základ tohto produktu. Tento odtieň sa môže časom zmeniť z hlbkej čiernej na trochu svetlejší antracit. Antracit je obzvlášť vhodný pre vonkajšie oblasti, ako sú chodníky, stáje alebo športoviská a je najčastejšie vybraným odtieňom v oblasti fitness. Antracit sa harmonicky začlení do rôznych prostredí, poskytuje moderný, decentný dizajn a je odolný proti nečistotám a opotrebovaniu.




Materiál

Produkt sa skladá z čierneho gumového granulátu a polyuretanového spojiva. Použitý gumový granulát pochádza z recyklácie starých pneumatík, čo vysvetľuje označenie ELT granulát (End of Life Tyres). Tento pôvod dodáva granulátu typickú čiernu alebo antracitovú farbu. Chemicky sa ELT granulát skladá zo zmesi prírodného kaučuku (NR) a styren-butadiénového kaučuku (SBR). Pre antracitové produkty sa používa bezfarebné spojivo, zatiaľ čo pre farebné varianty sa používa farebné spojivo, čím čierny granulát získava farebný povlak.



Inštalácia

Pre dočasné použitie môže byť prvok jednoducho umiestnený na vhodný podklad. Pre trvalé použitie alebo pri pôsobení horizontálnych síl by mal byť prvok prilepený k podkladu. Toto môže byť vykonané pomocou trvalo elastickeho PU lepidla od spoločnosti WARCO alebo pre citlivé povrchy pomocou hrubej, penenej obojstrannej lepiacej pásky. Pred lepením je dôležité zabezpečiť, aby povrchy boli suché, čisté a bez tuku a prachu.



Štruktúra spodnej strany

Na spodnej strane prvkov sa nachádza štruktúra s drenážnymi kanálkami usporiadanými v štvorcovom vzore. Tieto drenážne kanálky sa spájajú s kanálkami susedných prvkov, čím zabezpečujú efektívny odvod dažďovej vody. Prvky je možné pokladať na vhodnú nosnú vrstvu, zvyčajne rovnú a viazanú, ale aj na strešnú hydroizoláciu alebo plastové stabilizačné mriežky na štrk. Pre správnu inštaláciu je potrebné dodržiavať pokyny na pokládke.

Prahová rampa 75 cm (RM)

Charakteristiky



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Mrazuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli – bez praskania, trhania alebo lámania.



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu. Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.



Efl

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Efl
Akceptovateľné správanie pri požiari



S UV stabilizáciou

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory.
Farba alebo farebný povlak nežltne.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 3 = cca 0,5 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivosť cca 0,12 W/(m·K)

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 3 = Infiltrácia cca 300 mm/h (300 l/h/m²)

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = priemerný akceptačný uhol cca 15°, skupina R10

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Koeficient trenia cca 0,38

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 1 = citeľné tlmenie

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abráziívnemu opotrebeniu – Hodnota stupnice 5 = "mimoriadna" (BS 7188)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 3 = 840 až 900 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk