

## Športová podlaha Fitness Performance Elite (DZ)

Športová podlaha Fitness Performance Elite od WARCO je kalibrovaná vnútorná puzzle dlaždice s rozmermi 50 × 50 a 100 × 100 cm a v hrúbkach 1,0 / 1,5 / 2,0 cm. Presný rez bez fazy vytvára takmer uzavretý povrch s výnimočnou rozmerovou presnosťou.

Hustá štruktúra robí podlahu odolnou proti opotrebovaniu, stabilnou a trvácnu. Protišmykový povrch zaisťuje bezpečný krok, zatiaľ čo vibrácie a hluk sú redukované. Jednoduchá pokládka, nenáročná údržba a robustné vyhotovenie – profesionálne riešenie pre náročné štúdiá a ambiciózne domáce posilňovne.



### Údaje o produkte

Farba	<b>Lehko sivá posypaná</b>	Hmotnosť	<b>10 kg/kus = 10 kg/m<sup>2</sup></b>
Montážny systém	<b>Vyrezaný puzzle spoj bez skosenia</b>	Prevod	<b>1 m<sup>2</sup> = 1 kus</b>
Rozmery	<b>1060 x 1060 x 10 mm</b>	Užitočný rozmer	<b>100 x 100 x 1 cm   1,00 m<sup>2</sup></b>

### Vlastnosti



#### Farba Lehko sivá posypaná

Bezfarebné spojivo PU spája čierny gumový granulát z recyklovaných pneumatík (ELT) so sivým, v hmote prefarbeným granulátom EPDM. Prevažne tmavá plocha obsahuje jemné sivé zrnká, ktoré jej dodávajú zdržanlivý, takmer jednofarebný vzhľad. Táto farebnosť je obzvlášť stála, pretože oba druhy granulátu sú prefarbené v celom objeme.




#### Materiál

Tento produkt je vyrobený z očisteného, čierneho gumového granulátov z recyklovaných pneumatík (ELT) jemnej zrnitosti, zmiešaného s približne 10 % farebnými granulátmi z EPDM kaučuku. Skratka ELT znamená „End of Life Tyres“ – granulát pochádza z recyklácie starých pneumatík. EPDM (etylénu-propylénový dienový monomér) je syntetický, v hmote prefarbený kaučuk bez škodlivých látok. Ako spojivo slúži polyuretán. Farebné čiastočky EPDM sa objavujú ako jednotlivé farebné vložky v jemne štruktúrovanom, prevažne čiernom povrchu.



#### Montážny systém

Dlaždice sú presne vyrezané z väčšieho štvorcového formátu, pričom puzzle ozubenie vzniká na všetkých štyroch hranách. Ozubenie je tvarované tak, aby sa dlaždice pasovali zo všetkých strán. Každú dlaždicu je možné orientovať ľubovoľne a priložiť k svojej susede. Ozubenie tesne zaklapne, čím sa vytvárajú pevný, mechanicky stabilný spoj. Pretože sú hrany rezané pravouhlé – bez skosenia – vzniká iba sotva viditeľná vlasová škára. Pri rovnakej farebnej úprave sú dlaždice sotva rozoznateľné, povrch pôsobí súvislo a jednotne bez viditeľných spojovacích línií. Elasticosť puzzle systému umožňuje malé pohyby podkladu bez porušenia plochy.



#### Štruktúra spodnej strany

Spodná strana je rovná bez vtláčenej štruktúry. Výrobok spočíva celoplošne na podklade. Toto prevedenie nemá integrovanú drenáž – ak je odvedenie vody potrebné, je potrebné ho zabezpečiť stavebnými opatreniami. Pokládka sa vykonáva na trvalo únosný podklad. Pozri návod na montáž.

## Športová podlaha Fitness Performance Elite (DZ)

### Charakteristiky



#### Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gummy časom ustúpi.



#### Efl (\*)

Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Efl  
K dispozícii aj s klasifikáciou Cfl-s1.



#### Interiér

Určené iba do vnútorných priestorov.  
Vyhýbajte sa stojatej vode.

### Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete na produktovej stránke.

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 1 =  
Koeficient trenia cca 0,3

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 5 = cca 0 mm zvyšnej preliačiny  
po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Odolnosť proti oderu - Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu -  
Hodnota stupnice 5 = "mimoriadna" (BS 7188)

Priepustnosť vody (EN 12616) - Trieda 1 = Infiltrácia cca 0 mm/h (0  
l/h/m<sup>2</sup>)

Protišmykovosť (EN 16165) - Hodnota stupnice 2 = priemerný  
akceptačný uhol cca 13°, skupina R10

Tepelná izolácia - Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivosť cca 0,12  
W/(m·K)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku - Hodnota stupnice 1 =  
citeľné tlmenie

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 5 = od 1000 kg/m<sup>3</sup>

**Michael Schladt**  
**WARCO Podlahové krytiny**  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallery  
Klemmhof 9  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00  
hod.

Odborné poradenstvo:  
+49 6321 9152391

E-mail: [info@warco.sk](mailto:info@warco.sk)  
Internet: [www.warco.sk](http://www.warco.sk)