



Eck-Platte (zwei Seiten abgeschrägt) (FL)

Die Eck-Platte mit zwei rechtwinklig zueinander angeordneten, keilförmig schräg ausgeformten Plattenseiten ist eine sinnvolle und systemkompatible Ergänzung zur Gummigranulat-Platte Typ FS. Die Eck-Platte wird zwischen 2 rechtwinklig zueinander liegenden Rand-Platten FI zum Ausbilden einer Ecke ohne Stolperkanten verwendet. Rand-Platten und Eck-Platten werden verwendet, wenn nur ein Teilbereich der Bodenfläche mit Gummigranulat-Platten ausgelegt wird. Durch die Eck-Platte wird der Niveauunterschied zwischen Bodenfläche und Gummipplatten-Fläche stufenlos ausgeglichen und die Gefahr von Unfällen verringert.

Ein typischer Anwendungsfall ist eine mit Fallschutzplatten ausgelegte Spielinsel in der gepflasterten Fußgängerzone oder auf dem asphaltierten Schulhof. Die Eck-Platte wird immer auf den vorhandenen Boden geklebt.

Údaje o produkte

Farba	Travertín	Hmotnosť	15.31 kg/Kus = 61.24 kg/m²
Inštalácia	Spojovacie kolíky – plastové hmoždinky	Prevod	1 m² = 4 Kus
Rozmery	500 x 500 x 100 mm	Užitočný rozmer	500 x 500 x 100 mm

Vlastnosti




Farba Travertín

Farba „Travertín“ sa vyznačuje harmonickou kombináciou jemných béžových odtieňov a decentných tmavých akcentov, ktoré pripomínajú prirodzenú farbu travertínového kameňa. Táto farebná kombinácia dodáva povrchu teplý, zemitý a elegantný vzhľad. „Travertín“ je neutrálny farebný dizajn, ktorý sa harmonicky včleňuje do moderných aj tradične zariadených prostredí. Vytvára sofistikovanú a zároveň príjemnú atmosféru. Použitý materiál – novo vyrobený, neškodný EPDM gumový granulát – je odolný voči UV žiareniu a dlhodobo farebne stály.




Materiál

Produkt má dvojvrstvovú štruktúru a vyrába sa lisovacím procesom. Spodná funkčná vrstva je vyrobená z čierneho granulátu ELT, získaného recykláciou opotrebovaných pneumatík (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granulát ELT zložený zo zmesi prírodného kaučuku (NR) a styrén-butadiénového kaučuku (SBR). Vrchná vrstva, nazývaná nášlapná vrstva, je vyrobená z novo vyrobeného, plne sfarbeného a bezškodlivého EPDM granulátu (etylén-propylén-diénový kaučuk) so strednou zrnitosťou. Tento produkt spĺňa mimoriadne vysoké požiadavky na bezpečnosť, trvanlivosť a funkčnosť.



Inštalácia

Na dvoch stranách – medzi jednotlivými radmi dosiek – sú dosky spojené bočnými spojovacími kolíkmi (plastovými hmoždinkami). Pokládka musí byť vykonaná v posunutom vzore, čo znamená, že každý rad dosiek je posunutý o polovicu dosky (T-spára). V tomto usporiadaní je každá doska spojená plastovými hmoždinkami s dvoma doskami v rade nad ňou a dvoma doskami v rade pod ňou. Tieto hmoždinky zabráňujú bočnému posunu dosiek, ale neobmedzujú ich pohyb pozdĺž pozdĺžnej osi hmoždínok. Z tohto dôvodu je potrebné okolo povrchu dosiek nainštalovať okrajové zakončenie.



Štruktúra spodnej strany

Výrobok má hladkú, úplne rovnú spodnú stranu bez vytlačených štruktúrnych prvkov alebo drenážnych kanálikov. Plne priľne k nosnej vrstve. V prípade potreby je potrebné zabezpečiť dostatočnú drenáž vhodnými opatreniami. Inštalácia alebo montáž sa vykonáva na vhodnú, rovnú a trvalo nosnú podkladovú vrstvu. Na správnu inštaláciu je potrebné dodržiavať montážne pokyny.

Eck-Platte (zwei Seiten abgeschrägt) (FL)

Charakteristiky



Cfl-s1

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiariu – Nízka tvorba dymu



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok,
počiatočný zápach gumeny časom ustúpi.



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.



Primerno za klorirano vodo

Dobrá odolnosť voči chlóranej vode, čistiacim
prostriedkom s chlórmi a bazénovej vode.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný
a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 5 = vynikajúce tlmenie

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 1 = Infiltrácia cca 0 mm/h (0 l/h/m²)

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 5 = Tepelná vodivosť cca 0,07 W/(m·K)

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu – Hodnota stupnice 3 = "veľmi dobrá" (BS 7188)

Tlaková pevnosť – Hodnota stupnice 4 = cca 0,25 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = priemerný akceptačný uhol cca 15°, skupina R10

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) – Hodnota stupnice 2 = Koeficient trenia cca 0,38

Zdanlivá hustota – hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk