

## Podlahová krytina pre psy (BZ)

Podlahová krytina pre psy WARCO poskytuje bezpečné a hygienické plochy všade tam, kde psy žijú, odpočívajú, trénujú alebo potrebujú starostlivosť – v kotercoch, výbehoch, športových halách či agility zónach. Osvedčila sa aj v útulkoch a klinikách ako odolné a jednoducho udržiavateľné riešenie.

Mierne elastická a šetrná ku kĺbom izoluje od chladu a zostáva funkčná pri daždi aj mraze. Protišmykový a hygienický povrch sa ľahko čistí a poskytuje komfortný, odolný a trvácny základ pre psy.



### Údaje o produkte

Farba	<b>Cihlová červená</b>	Hmotnosť	<b>15.3 kg/kus = 15.3 kg/m<sup>2</sup></b>
Montážny systém	<b>Puzzle spoj s mierne zaokrúhleným skosením</b>	Prevod	<b>1 m<sup>2</sup> = 1 kus</b>
Rozmery	<b>1040 x 1040 x 18 mm</b>	Užitočný rozmer	<b>100 x 100 x 1,8 cm   1,00 m<sup>2</sup></b>

### Vlastnosti



#### Farba Cihlová červená

Z čierneho gumového granulátu z recyklovaných pneumatík (ELT), rovnomerne obaleného tehlovočerveným spojivom PU, vzniká teplý, zemitý červenohnedý odtieň s rovnomerným sfarbením. Farebná vrstva sa môže pri používaní postupne opotrebovať, čím odtieň postupne tmavne.




#### Materiál

Tento výrobok je vyrobený z gumového granulátov z recyklovaných pneumatík (ELT – "End of Life Tyres") so strednou zrnitosťou (0,8–3,0 mm), spojeného polyuretánovým spojivom. Chemické zloženie predstavuje zmes prírodného kaučuku (NR) a styrénu-butadiénového kaučuku (SBR) pochádzajúceho z recyklácie starých pneumatík. Granulátové zrná ostávajú viditeľné na povrchu, tvoriace strednú až hrubú štruktúru. Pre výrobky čiernej alebo antracitovej farby sa používa bezfarebné spojivo, zatiaľ čo farebné varianty majú pigmentované spojivo.



#### Montážny systém

Hrany dlaždíc sú tvarované ako puzzle ozubenie s presným pasovaním na všetkých štyri stranách. Každú dlaždicu je možné priložiť k ľubovoľnej strane inej dlaždice bez ohľadu na orientáciu. Pri kladení sa zuby tesne zaklapnú a vytvárajú pevný, pohybovo-stabilný spoj bez dodatočného lepenia. Mierne zaokrúhlené skosenie na horných hranách vytvárajú úzke, rovnomerné vlasové škáry, ktoré dodávajú ploche koherentný vzhľad. Položená plocha pôsobí pokojne a usporiadane – jednotlivé dlaždice zostávajú viditeľné ako rovnomerná sieť s prirodzeným rytmom. Obvodový obrubník nie je potrebný.



#### Štruktúra spodnej strany

Spodná strana vykazuje hustú sieť drenážnych drážok o hĺbke približne 4 mm v štvorcovom usporiadaní. Pri pokládky sa drážky susedných dosiek spájajú v súvislú mriežku. V externe a vo vlhkom prostredí môže voda odtekať podľa sklonu pod povrch; na vodopriepustných nosných vrstvách presiakne priamo do podkladu. Je potrebné dodržať pokyny na montáž.

## Podlahová krytina pre psy (BZ)

### Charakteristiky



#### S UV stabilizáciou

ELT gumový granulat obsahuje UV stabilizátory. Farba alebo farebný povlak nežltne.



#### Mrazuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli – bez praskania, trhania alebo lámania.



#### Efl

Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Efl



#### Interiér a chránené vonkajšie priestory

Na použitie v interiéri a chránených vonkajších priestoroch. Vyhnite sa stojatej vode a dlhodobej vlhkosti.



#### Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gumených častí časom ustúpi.

### Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete na produktovej stránke.

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 1 = citeľné tlmenie

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivosť cca 0,12 W/(m·K)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) – Hodnota stupnice 2 = Koeficient trenia cca 0,38

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 3 = Infiltrácia cca 300 mm/h (300 l/h/m<sup>2</sup>)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 3 = 840 až 900 kg/m<sup>3</sup>

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 3 = cca 0,5 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = priemerný akceptačný uhol cca 15°, skupina R10

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu – Hodnota stupnice 5 = "mimoriadna" (BS 7188)

**Michael Schladt**  
**WARCO Podlahové krytiny**  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallery  
Klemmshof 9  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00  
hod.

Odborné poradenstvo:  
+49 6321 9152391

E-mail: [info@warco.sk](mailto:info@warco.sk)  
Internet: [www.warco.sk](http://www.warco.sk)