



Podlahová krytina pre psy (TZ)

Podlahová krytina pre psy WARCO poskytuje bezpečné a hygienické plochy všade tam, kde psy žijú, odpočívajú, trénujú alebo potrebujú starostlivosť – v kotercoch, výbehoch, športových halách či agility zónach. Osvedčila sa aj v útulkoch a klinikách ako odolné a jednoducho udržiavateľné riešenie.

Mierne elastická a šetrná ku kĺbom izoluje od chladu a zostáva funkčná pri daždi aj mraze. Protišmykový a hygienický povrch sa ľahko čistí a poskytuje komfortný, odolný a trvácny základ pre psy.

Údaje o produkte

Farba **Travertín**

Inštalácia **Puzzle spoj s jemne zaoblenou fázou**

Rozmery **540 x 540 x 40 mm**

Hmotnosť **7.85 kg/Kus = 31.4 kg/m²**

Prevod **1 m² = 4 Kus**

Užitočný rozmer **500 x 500 x 40 mm**

Vlastnosti




Farba Travertín

Farba „Travertín“ sa vyznačuje harmonickou kombináciou jemných béžových odtieňov a decentných tmavých akcentov, ktoré pripomínajú prirodzenú farbu travertínového kameňa. Táto farebná kombinácia dodáva povrchu teplý, zemitý a elegantný vzhľad. „Travertín“ je neutrálny farebný dizajn, ktorý sa harmonicky včleňuje do moderných aj tradične zariadených prostredí. Vytvára sofistikovanú a zároveň príjemnú atmosféru. Použitý materiál – novo vyrobený, neškodný EPDM gumový granulát – je odolný voči UV žiareniu a dlhodobo farebne stály.



Materiál

Produkt má dvojvrstvovú štruktúru a vyrába sa lisovacím procesom. Spodná funkčná vrstva je vyrobená z čierneho granulátu ELT, získaného recykláciou opotrebovaných pneumatík (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granulát ELT zložený zo zmesi prírodného kaučuku (NR) a styrén-butadiénového kaučuku (SBR). Vrchná vrstva, nazývaná nášlapná vrstva, je vyrobená z novo vyrobeného, plne sfarbeného a bezškodlivého EPDM granulátu (etylén-propylén-diénoový kaučuk) so strednou zrnitosťou. Tento produkt spĺňa mimoriadne vysoké požiadavky na bezpečnosť, trvanlivosť a funkčnosť.



Inštalácia

Hrany dosiek sú navrhnuté s puzzle spojením. Každá strana dosky môže byť pripojená k akejkoľvek strane inej dosky. Pokladač raster je 50 cm. Počas pokládky do seba puzzle zuby presne zapadnú a vytvoria trvalé spojenie, ktoré zabezpečuje stabilný a bezpečný povrch. Jemne zaoblená fáza dodáva škáram moderný a elegantný vzhľad s úzkymi alebo uzavretými medzerami.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana dosky má štruktúru s drenážnymi kanálkami s hĺbkou približne 4 mm. Drenážne kanálky susedných dosiek sa spájajú do súvislej siete. V štvorcových oblastiach medzi drenážnymi kanálkami sa nachádza veľká prehĺbenina v tvare kupoly s hĺbkou približne 15 mm. Tieto prehĺbeniny zlepšujú odolnosť voči poveternostným vplyvom, rozmerovú stabilitu a tlmiace vlastnosti dosky. Dosky je možné pokladať na viazanú nosnú vrstvu, na strešné hydroizolácie alebo na vhodné zatravnňovacie rošty. Pre správnu montáž je potrebné dodržiavať pokyny na pokládku.

Podlahová krytina pre psy (TZ)

Charakteristiky



Mrazuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli – bez praskania, trhania alebo lámania.



Cfl-s1

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiariu – Nízka tvorba dymu




Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatkový zápach gumy časom ustúpi.



Primerno za klorirano vodo

Dobrá odolnosť voči chlóranej vode, čistiacim prostriedkom s chlór a bazénovej vode.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 2 = cca 0,75 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 5 = Koeficient trenia cca 0,6

Odolnosť proti oderu - Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu - Hodnota stupnice 2 = "dobrá" (BS 7188)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Tepelná izolácia - Hodnota stupnice 4 = Tepelná vodivosť cca 0,09 W/(m·K)

Priepustnosť vody (EN 12616) - Trieda 4 = Infiltrácia cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku - Hodnota stupnice 4 = silné tlmenie

Protišmykovosť (EN 16165) - Hodnota stupnice 4 = priemerný akceptačný uhol cca 16°, skupina R10

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk