

Športová podlahová krytina pre psy HD (TZ)

Športová podlahová krytina pre psy HD od WARCO je hustá gumová doska určená na intenzívny tréning a psie športy. Vhodná do hál aj na dočasné použitie pri výstavách, súťažiach a vonkajších podujatiach.


Kompaktná štruktúra zabezpečuje odolnosť voči opotrebovaniu, hygienu a jednoduchú údržbu. Protišmykový, jemne pružný povrch poskytuje psom istý krok, chráni kĺby a zostáva stabilný aj pri vysokom zaťažení. Po podujatiach sa dosky dajú rýchlo vyčistiť, rozobrať a znovu použiť.



Údaje o produkte

Farba	Tmavý šedý granit	Hmotnosť	34.94 kg/Kus = 34.94 kg/m²
Inštalácia	Puzzle spoj s jemne zaoblenou fázou	Prevod	1 m² = 1 Kus
Rozmery	1040 x 1040 x 40 mm	Užitočný rozmer	1000 x 1000 x 40 mm

Vlastnosti



Farba Tmavý šedý granit

Farebný dizajn "Tmavý šedý granit" sa skladá z čierneho EPDM a sivého EPDM v rôznych odtieňoch šedej, ktoré sú harmonicky kombinované. Čierne EPDM tvorí základ, zatiaľ čo sivý EPDM granulat v rôznych odtieňoch vytvára štruktúrovaný vzhľad pripomínajúci granit. Táto kompozícia dodáva materiálu prirodzený a zároveň dynamický vzhľad. Úplne cezfarbované EPDM je odolné proti UV žiareniu a zachováva svoju farbu počas dlhého obdobia. Tento farebný dizajn sa výborne hodí do moderných prostredí, kde sa požaduje elegantný a trvácný vzhľad.



Materiál

Produkt má dvojvrstvovú štruktúru a vyrába sa lisovacím procesom. Spodná funkčná vrstva je vyrobená z čierneho granulátu ELT, získaného recykláciou opotrebovaných pneumatík (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granulát ELT zložený zo zmesi prírodného kaučuku (NR) a styrén-butadiénového kaučuku (SBR). Vrchná vrstva, nazývaná nášlapná vrstva, je vyrobená z novo vyrobeného, plne sfarbeného a bezškodlivého EPDM granulátu (etylén-propylén-diénoový kaučuk) so strednou zrnitosťou. Tento produkt spĺňa mimoriadne vysoké požiadavky na bezpečnosť, trvanlivosť a funkčnosť.



Inštalácia

Hrany dosiek sú navrhnuté s puzzle spojením. Každá strana dosky môže byť pripojená k akejkoľvek strane inej dosky. Pokladač raster je 50 cm. Počas poklady do seba puzzle zuby presne zapadnú a vytvoria trvalé spojenie, ktoré zabezpečuje stabilný a bezpečný povrch. Jemne zaoblená fáza dodáva škáram moderný a elegantný vzhľad s úzkymi alebo uzavretými medzerami.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana dosky má štruktúru s drenážnymi kanálkami s hĺbkou približne 4 mm. Drenážne kanálky susedných dosiek sa spájajú do súvislej siete. V štvorcových oblastiach medzi drenážnymi kanálkami sa nachádza veľká prehĺbenina v tvare kupoly s hĺbkou približne 15 mm. Tieto prehĺbeniny zlepšujú odolnosť voči poveternostným vplyvom, rozmerovú stabilitu a tlmiace vlastnosti dosky. Dosky je možné pokladať na viazanú nosnú vrstvu, na strešné hydroizolácie alebo na vhodné zatravnovacie rošty. Pre správnu montáž je potrebné dodržiavať pokyny na pokládke.

Športová podlahová krytina pre psy HD (TZ)

Charakteristiky



Interiér a chránené vonkajšie priestory

Na použitie v interiéri a chránených vonkajších priestoroch. Vyhnite sa stojatej vode a dlhodobej vlhkosti.



Primerno za klorirano vodo

Dobrá odolnosť voči chlóranej vode, čistiacim prostriedkom s chlóróm a bazénovej vode.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).



Cfl-s1

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiariu – Nízka tvorba dymu



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gumy časom ustúpi.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 2 = Infiltrácia do 10 mm/h (10 l/h/m²)

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = priemerný akceptačný uhol cca 15°, skupina R10

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) – Hodnota stupnice 2 = Koeficient trenia cca 0,38

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu – Hodnota stupnice 3 = "veľmi dobrá" (BS 7188)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m³

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 4 = Tepelná vodivosť cca 0,09 W/(m·K)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 3 = výrazné tlmenie

Tlaková pevnosť – Hodnota stupnice 4 = cca 0,25 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk