



Športová doska 1,8 cm (BZ)


Športová doska 1,8 cm od WARCO je elastické a odolné riešenie pre športové a rekreačné plochy. Dodáva sa vo formátoch 50 × 50 cm a 100 × 100 cm, s puzzle spojom a zaoblenou fazetou presne vytvarovanou počas lisovania, čím vytvára stabilný a jednotný povrch.

Formát 50 × 50 cm je vhodný pre vnútorné priestory a menšie vonkajšie plochy. Dosky 100 × 100 cm sú určené pre interiéry alebo kryté priestory a možno ich použiť aj dočasne. Protišmykové, šetrné ku kĺbom, UV stabilizované a mrazuvzdorné. Lahko sa čistia a sú veľmi trvanlivé – predstavujú ekonomické a spoľahlivé riešenie pre školy, kluby a súkromné športoviská.

Údaje o produkte

Farba	Trávová zelená	Hmotnosť	3.83 kg/Kus = 15.32 kg/m ²
Inštalácia	Puzzle spoj s jemne zaoblenou fázou	Prevod	1 m ² = 4 Kus
Rozmery	540 x 540 x 18 mm	Užitočný rozmer	500 x 500 x 18 mm

Vlastnosti



Farba Trávová zelená

Farba "Trávová zelená" je čerstvý, živý zelený odtieň, ktorý pripomína prirodzenú farbu trávy. Tento odtieň sa dosahuje pomocou farebného pojiva, ktoré obklopuje ELT častice (čiernie gumové granule z recyklácie starých pneumatík). Trávová zelená je prirodzená, upokojujúca farba, ktorá je ideálna pre použitie v záhradách, na detských ihriskách alebo v rekreačných oblastiach. Dodáva každej ploche čerstvý, prirodzený vzhľad a dobre sa kombinuje s inými farbami, čím vytvára harmonickú a príjemnú atmosféru. Farba sa s časom opotrebováva.




Materiál

Produkt sa skladá z čierneho gumového granulátu a polyuretanového spojiva. Použitý gumový granulát pochádza z recyklácie starých pneumatík, čo vysvetľuje označenie ELT granulát (End of Life Tyres). Tento pôvod dodáva granulátu typickú čiernu alebo antracitovú farbu. Chemicky sa ELT granulát skladá zo zmesi prírodného kaučuku (NR) a styren-butadiénového kaučuku (SBR). Pre antracitové produkty sa používa bezfarebné spojivo, zatiaľ čo pre farebné varianty sa používa farebné spojivo, čím čierny granulát získava farebný povlak.



Inštalácia

Hrany dosiek sú navrhnuté s puzzle spojením. Každá strana dosky môže byť pripojená k akejkoľvek strane inej dosky. Pokladač raster je 50 cm. Počas poklady do seba puzzle zuby presne zapadnú a vytvoria trvalé spojenie, ktoré zabezpečuje stabilný a bezpečný povrch. Jemne zaoblená fáza dodáva škáram moderný a elegantný vzhľad s úzkymi alebo uzavretými medzerami.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana dosky má štruktúru s drenážnymi kanálkami s hĺbkou približne 4 mm. Drenážne kanálky susedných dosiek sa spájajú do súvislej siete, ktorá zabezpečuje nepretržitý odtok dažďovej vody. Dosky je možné inštalovať na viazanú nosnú vrstvu, na strešné hydroizolácie alebo na vhodné zatrávňovacie rošty. Pre správnu montáž je potrebné dodržiavať pokyny na pokládke.

Športová doska 1,8 cm (BZ)

Charakteristiky



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.



S UV stabilizáciou

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory.
Farba alebo farebný povlak nežltne.




Mrázuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli –
bez praskania, trhania alebo lámania.



Efl

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Efl
Akceptovateľné správanie pri požiari



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok,
počiatočný zápach gumy časom ustúpi.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 3 = cca 0,5 mm zvyšnej preliačiny
po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = priemerný
akceptačný uhol cca 15°, skupina R10

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivosť cca 0,12
W/(m·K)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 3 = 840 až 900 kg/m³

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 3 = Infiltrácia cca 300 mm/h
(300 l/h/m²)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 =
Koeficient trenia cca 0,38

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazióznemu opotrebeniu –
Hodnota stupnice 5 = "mimoriadna" (BS 7188)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 1 =
citeľné tlmenie

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk