

Schodová dlaždica (CZ)

Schodová dlaždica WARCO je kalibrovaná a presne rezaná. Bez fazety vytvára povrch so škárami takmer neviditeľnými, ktorý pôsobí jednotne.

Kompaktný formát 30,6 × 30,6 × 2 cm umožňuje jednoduché prispôsobenie rôznym schodom. Rezanie je jednoduché pomocou kotúčovej alebo priamočiarej píly a zvyšky možno znovu použiť.

Protišmykové, zvukovo izolačné a ľahko udržiavateľné dlaždice poskytujú bezpečnosť a komfort v interiéri aj exteriéri – trvácne a ekonomické riešenie pre moderné schody.



Údaje o produkte

Farba	Maroko
Inštalácia	Vyrezané puzzle spojenie bez skosenia
Rozmery	325 x 325 x 20 mm

Hmotnosť	1.66 kg/Kus = 17.74 kg/m²
Prevod	1 m² = 10.68 Kus
Užitočný rozmer	306 x 306 x 20 mm

Vlastnosti



Farba Maroko

Farba „Maroko“ spája teplé, prírodné hnedé odtiene s béžovými a jemne čiernymi akcentmi. Táto harmonická zmes pripomína farby marockej krajiny a architektúry a dodáva materiálu prirodzený a elegantný vzhľad. Materiál je novo vyrobené EPDM gumové granule, ktoré sú bez škodlivých látok, UV odolné a dlhodobo farebne stálé. Farba „Maroko“ je ideálna pre prostredia, kde sa vyžaduje teplá, prírodná a uvoľnená atmosféra. Vhodne zapadne do moderných aj tradičných priestorov a vytvára harmonický celkový dojem.




Materiál

Produkt má dvojvrstvovú štruktúru a vyrába sa lisovacím procesom. Spodná funkčná vrstva je vyrobená z čierneho granulátu ELT, získaného recykláciou opotrebovaných pneumatík (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granulát ELT zložený zo zmesi prírodného kaučuku (NR) a styrén-butadiénového kaučuku (SBR). Vrchná vrstva, nazývaná nášlapná vrstva, je vyrobená z novo vyrobeného, plne sfarbeného a bezškodlivého EPDM granulátu (etylén-propylén-diénoový kaučuk) so strednou zrnitosťou. Tento produkt spĺňa mimoriadne vysoké požiadavky na bezpečnosť, trvanlivosť a funkčnosť.



Inštalácia

Dosky sú presne vyrezané z väčšieho formátu, pričom na ich okrajoch vzniká puzzle spoj. Každá strana dosky sa môže spojiť s ktoroukoľvek stranou inej dosky. Pri pokládke do seba zuby dokonale zapadajú, podobne ako pri klikových dlaždiciach, čo zabezpečuje stabilný a súvislý povrch bez viditeľných škár. Keďže sú okraje dosiek ostro odrezané – bez skosenia –, spoje medzi doskami s rovnakým farebným vzorom sú takmer nepostrehnuteľné, čím vytvárajú jednoliaty a harmonický vzhľad celej plochy.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana dosiek má štruktúru s drenážnymi kanálkami s rozmermi približne 4 x 15 mm. Drenážne kanálky susedných dosiek sa spájajú a vytvárajú súvislú sieť, ktorá zabezpečuje nepretržitý odtok dažďovej vody. Dosky je možné pokladať na viazanú nosnú vrstvu, na strešné hydroizolácie alebo na vhodné zatrávňovacie rošty. Pre správnu inštaláciu je potrebné dodržiavať pokyny na pokládke.

Schodová dlaždica (CZ)

Charakteristiky



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný
a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).



Primerno za klorirano vodo

Dobrá odolnosť voči chlóranej vode, čistiacim
prostriedkom s chlóróm a bazénovej vode.



Cfl-s1

Správanie pri požari podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiaru – Nízka tvorba dymu



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok,
počiatočný zápach gumy časom ustúpi.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivosť cca 0,11 W/(m·K)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 2 = komfortné tlmenie

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 4 = cca 0,25 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = priemerný akceptačný uhol cca 15°, skupina R10

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu – Hodnota stupnice 3 = "veľmi dobrá" (BS 7188)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Koefficient trenia cca 0,38

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 2 = Infiltrácia do 10 mm/h (10 l/h/m²)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk