



Vnúťorná podlahová dlaždica puzzle (TZ)

Vnúťorná podlahová dlaždica puzzle od spoločnosti WARCO je odolná a flexibilná podlaha pre veľtrhy, výstavy a obchody. Pri hrúbke len 1,8 cm vytvára vysoko kvalitný modulárny povrch, ktorý pevne zapadá, zostáva stabilný a možno ho opakovane používať.

Štandardne je dodávaná s triedou reakcie na oheň Cfl-s1 a je obzvlášť odporúčaná na vnútorné použitie, ale možno ju využiť aj vonku – napríklad na vonkajších výstavných stánkoch. Je odolná a nosná, zároveň elastická, tlmí nárazy a šetrí kĺby – pohodlná tak pre návštevníkov, ako aj pre personál stánkov. Pri trvalej inštalácii možno jednotlivé, najviac namáhané prvky ľahko vymeniť bez potreby obnovy celej podlahy.

Údaje o produkte

Farba **Maroko**

Inštalácia **Puzzle spoj s jemne zaoblenou fázou**


Rozmery **540 x 540 x 30 mm**

Hmotnosť **6.51 kg/Kus = 26.04 kg/m²**

Prevod **1 m² = 4 Kus**

Užitočný rozmer **500 x 500 x 30 mm**

Vlastnosti




Farba Maroko

Farba „Maroko“ spája teplé, prírodné hnedé odtiene s béžovými a jemne čiernymi akcentmi. Táto harmonická zmes pripomína farby marockej krajiny a architektúry a dodáva materiálu prirodzený a elegantný vzhľad. Materiál je novo vyrobené EPDM gumové granule, ktoré sú bez škodlivých látok, UV odolné a dlhodobo farebne stálé. Farba „Maroko“ je ideálna pre prostredia, kde sa vyžaduje teplá, prírodná a uvoľnená atmosféra. Vhodne zapadne do moderných aj tradičných priestorov a vytvára harmonický celkový dojem.



Materiál

Produkt má dvojvrstvovú štruktúru a vyrába sa lisovacím procesom. Spodná funkčná vrstva je vyrobená z čierneho granulátu ELT, získaného recykláciou opotrebovaných pneumatík (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granulát ELT zložený zo zmesi prírodného kaučuku (NR) a styrén-butadiénového kaučuku (SBR). Vrchná vrstva, nazývaná nášlapná vrstva, je vyrobená z novo vyrobeného, plne sfarbeného a bezškodlivého EPDM granulátu (etylén-propylén-diénoový kaučuk) so strednou zrnitosťou. Tento produkt spĺňa mimoriadne vysoké požiadavky na bezpečnosť, trvanlivosť a funkčnosť.



Inštalácia

Hrany dosiek sú navrhnuté s puzzle spojením. Každá strana dosky môže byť pripojená k akejkoľvek strane inej dosky. Pokladač raster je 50 cm. Počas pokládky do seba puzzle zuby presne zapadnú a vytvoria trvalé spojenie, ktoré zabezpečuje stabilný a bezpečný povrch. Jemne zaoblená fáza dodáva škáram moderný a elegantný vzhľad s úzkymi alebo uzavretými medzerami.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana dosky má štruktúru s drenážnymi kanálkami s hĺbkou približne 4 mm. Drenážne kanálky susedných dosiek sa spájajú do súvislej siete. V štvorcových oblastiach medzi drenážnymi kanálkami sa nachádza veľká prehĺbenina v tvare kupoly s hĺbkou približne 15 mm. Tieto prehĺbeniny zlepšujú odolnosť voči poveternostným vplyvom, rozmerovú stabilitu a tlmiace vlastnosti dosky. Dosky je možné pokladať na viazanú nosnú vrstvu, na strešné hydroizolácie alebo na vhodné zatrávňovacie rošty. Pre správnu montáž je potrebné dodržiavať pokyny na pokládku.

Vnúťorná podlahová dlaždica puzzle (TZ)

Charakteristiky



Primerno za klorirano vodo

Dobrá odolnosť voči chlóranej vode, čistiacim prostriedkom s chlóróm a bazénovej vode.



Cfl-s1

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiariu – Nízka tvorba dymu



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m³

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 2 = komfortné tlmenie

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 4 = cca 0,25 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivosť cca 0,11 W/(m·K)

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu – Hodnota stupnice 3 = "veľmi dobrá" (BS 7188)

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 2 = Infiltrácia do 10 mm/h (10 l/h/m²)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Koeficient trenia cca 0,38

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = priemerný akceptačný uhol cca 15°, skupina R10

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk