

Exteriérová eventová dlaždica (TZ)

Exteriérová eventová dlaždica od spoločnosti WARCO je odolná, jednoducho udržiavateľná a opakovane použiteľná podlahová krytina pre vonkajšie použitie. S hrúbkou 3 alebo 4 cm je tlmiaca a stabilná – aj na nerovných alebo vlhkých podkladoch. Puzzle spoj zabezpečuje pevné spojenie dlaždíc a vytvára kompaktnú a bezpečnú plochu.


Drenážna štruktúra rýchlo odvádza dažďovú a topiacu sa vodu, takže povrch zostáva protišmykový a pripravený na použitie. Čistenie je jednoduché pomocou hadice alebo tlakovej umývačky – počas podujatia aj po jeho skončení. Či už ide o festivaly, dočasné chodníky, vonkajšie výstavy alebo stanice lanoviek – exteriérová eventová dlaždica je pevná, odolná a flexibilná.



Údaje o produkte

Farba	Kôra a Basto	Hmotnosť	31.42 kg/Kus = 31.42 kg/m²
Inštalácia	Puzzle spoj s jemne zaoblenou fázou	Prevod	1 m² = 1 Kus
Rozmery	1040 x 1040 x 40 mm	Užitočný rozmer	1000 x 1000 x 40 mm

Vlastnosti




Farba Kôra a Basto

Farebný dizajn „Kôra a Basto“ pozostáva z novo vyrobeného, nezávadného, farebného EPDM gumového granulátu. Kombinuje teplé hnedé odtiene s béžovými a čierno-sivými akcentmi, čím vytvára harmonický a živý povrch. Táto zmes pripomína prirodzenú farebnú paletu kôry stromov a dodáva materiálu zemský, prírodný vzhľad. Materiál je prirodzene odolný voči UV žiareniu a dlhodobo si zachováva svoju farbu. Farebný dizajn „Kôra a Basto“ je obzvlášť vhodný pre prostredia, kde je požadovaná teplá a prírodná atmosféra. Hodí sa ako do moderných, tak aj do tradičných, prírodou inšpirovaných priestorov.



Materiál

Produkt má dvojvrstvovú štruktúru a vyrába sa lisovacím procesom. Spodná funkčná vrstva je vyrobená z čierneho granulátu ELT, získaného recykláciou opotrebovaných pneumatík (ELT = End of Life Tyres). Chemicky je granulát ELT zložený zo zmesi prírodného kaučuku (NR) a styrén-butadiénového kaučuku (SBR). Vrchná vrstva, nazývaná nášlapná vrstva, je vyrobená z novo vyrobeného, plne sfarbeného a bezškodlivého EPDM granulátu (etylén-propylén-diénoový kaučuk) so strednou zrnitosťou. Tento produkt spĺňa mimoriadne vysoké požiadavky na bezpečnosť, trvanlivosť a funkčnosť.



Inštalácia

Hrany dosiek sú navrhnuté s puzzle spojením. Každá strana dosky môže byť pripojená k akejkoľvek strane inej dosky. Pokladač raster je 50 cm. Počas pokládky do seba puzzle zuby presne zapadnú a vytvoria trvalé spojenie, ktoré zabezpečuje stabilný a bezpečný povrch. Jemne zaoblená fáza dodáva škáram moderný a elegantný vzhľad s úzkymi alebo uzavretými medzerami.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana dosky má štruktúru s drenážnymi kanálkami s hĺbkou približne 4 mm. Drenážne kanálky susedných dosiek sa spájajú do súvislej siete. V štvorcových oblastiach medzi drenážnymi kanálkami sa nachádza veľká prehĺbenina v tvare kupoly s hĺbkou približne 15 mm. Tieto prehĺbeniny zlepšujú odolnosť voči poveternostným vplyvom, rozmerovú stabilitu a tlmiace vlastnosti dosky. Dosky je možné pokladať na viazanú nosnú vrstvu, na strešné hydroizolácie alebo na vhodné zatravnovacie rošty. Pre správnu montáž je potrebné dodržiavať pokyny na pokládku.

Exteriérová eventová dlaždica (TZ)

Charakteristiky



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).



Cfl-s1

Správanie pri požiari podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiariu – Nízka tvorba dymu



Primerno za klorirano vodo

Dobrá odolnosť voči chlóranej vode, čistiacim prostriedkom s chlóróm a bazénovej vode.



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Mrazuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli – bez praskania, trhania alebo lámania.



Interiér a chránené vonkajšie priestory

Na použitie v interiéri a chránených vonkajších priestoroch. Vyhnite sa stojatej vode a dlhodobej vlhkosti.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 4 = Tepelná vodivosť cca 0,09 W/(m·K)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 5 = Koeficient trenia cca 0,6

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 4 = Infiltrácia cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 4 = silné tlmenie

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 4 = priemerný akceptačný uhol cca 16°, skupina R10

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abraziívnemu opotrebeniu – Hodnota stupnice 2 = "dobrá" (BS 7188)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk