

Exteriérová eventová dlaždice (TZ)

Exteriérová eventová dlaždice od spoločnosti WARCO je odolná, jednoducho udržiavateľná a opakovane použiteľná podlahová krytina pre vonkajšie použitie. S hrúbkou 3 alebo 4 cm je tlmiača a stabilná – aj na nerovných alebo vlhkých podkladoch. Puzzle spoj zabezpečuje pevné spojenie dlaždíc a vytvára kompaktnú a bezpečnú plochu.

Drenážna štruktúra rýchlo odvádza dažďovú a topiacu sa vodu, takže povrch zostáva protišmykový a pripravený na použitie. Čistenie je jednoduché pomocou hadice alebo tlakovej umývačky – počas podujatia aj po jeho skončení. Či už ide o festivaly, dočasné chodníky, vonkajšie výstavy alebo stanice lanoviek – exteriérová eventová dlaždice je pevná, odolná a flexibilná.



Údaje o produkte

Farba	Cihlová červená	Hmotnosť	22.28 kg/kus = 22.28 kg/m²
Montážny systém	Puzzle spoj s mierne zaokrúhleným skosením	Prevod	1 m² = 1 kus
Rozmery	1040 x 1040 x 30 mm	Užitočný rozmer	100 x 100 x 3 cm 1,00 m²

Vlastnosti




Farba Cihlová červená

Z čierneho gumového granulátu z recyklovaných pneumatík (ELT), rovnomerne obaleného tehlovočerveným spojivom PU, vzniká teplý, zemitý červenohnedý odtieň s rovnomerným sfarbením. Farebná vrstva sa môže pri používaní postupne opotrebovať, čím odtieň postupne tmavne.




Materiál

Tento výrobok je vyrobený z gumového granulátov z recyklovaných pneumatík (ELT – "End of Life Tyres") so strednou zrnitosťou (0,8–3,0 mm), spojeného polyuretánovým spojivom. Chemické zloženie predstavuje zmes prírodného kaučuku (NR) a styrénu-butadiénového kaučuku (SBR) pochádzajúceho z recyklácie starých pneumatík. Granulátové zrná ostávajú viditeľné na povrchu, tvoriace strednú až hrubú štruktúru. Pre výroby čiernej alebo antracitovej farby sa používa bezfarebné spojivo, zatiaľ čo farebné varianty majú pigmentované spojivo.



Montážny systém

Hrany dlaždíc sú tvarované ako puzzle ozubenie s presným pasovaním na všetkých štyri stranách. Každú dlaždicu je možné priložiť k ľubovoľnej strane inej dlaždice bez ohľadu na orientáciu. Pri kladení sa zuby tesne zaklapnú a vytvárajú pevný, pohybovo-stabilný spoj bez dodatočného lepenia. Mierne zaokrúhlené skosenie na horných hranách vytvárajú úzke, rovnomerné vlasové škáry, ktoré dodávajú ploche koherentný vzhľad. Položená plocha pôsobí pokojne a usporiadane – jednotlivé dlaždice zostávajú viditeľné ako rovnomerná sieť s prirodzeným rytmom. Obvodový obrubník nie je potrebný.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana nesie dve štruktúry: drenážne kanáliky hĺbky približne 4 mm v štvorcovom usporiadaní a kupoly tvarované vdlbnutia hĺbky približne 15 mm. Kupoly zvyšujú tlmenie nárazov a podporujú rozmerovú stabilitu dosky. V externe a vo vlhkom prostredí môže voda odtekať cez kanáliky podľa sklonu; na vodopriepustných nosných vrstvách presiakne priamo do podkladu. Je potrebné dodržať pokyny na montáž.

Exteriérová eventová dlaždice (TZ)

Charakteristiky



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Interiér a chránené vonkajšie priestory

Na použitie v interiéri a chránených vonkajších priestoroch. Vyhnite sa stojatej vode a dlhodobej vlhkosti.



S UV stabilizáciou

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory. Farba alebo farebný povlak nežltne.



Efl

Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Efl



Mrazuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli – bez praskania, trhania alebo lámania.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete na produktovej stránke.

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 4 = Infiltrácia cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 4 = Koefficient trenia cca 0,53

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 3 = výrazné tlmenie

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu – Hodnota stupnice 4 = "vynikajúca" (BS 7188)

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 2 = cca 0,75 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 4 = priemerný akceptačný uhol cca 16°, skupina R10

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivosť cca 0,11 W/(m·K)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk