

Športová podlaha Fitness Performance Elite (DP)

Športová podlaha Fitness Performance Elite od WARCO je kalibrovaná vnútorná puzzle dlaždice s rozmermi 50 × 50 a 100 × 100 cm a v hrúbkach 1,0 / 1,5 / 2,0 cm. Presný rez bez fazy vytvára takmer uzavretý povrch s výnimočnou rozmerovou presnosťou.

Hustá štruktúra robí podlahu odolnou proti opotrebovaniu, stabilnou a trvácnu. Protišmykový povrch zaisťuje bezpečný krok, zatiaľ čo vibrácie a hluk sú redukované. Jednoduchá pokládka, nenáročná údržba a robustné vyhotovenie – profesionálne riešenie pre náročné štúdiá a ambiciózne domáce posilňovne.

Údaje o produkte

Farba	Antracit	Hmotnosť	20 kg/Kus = 20 kg/m²
Inštalácia	Lepenie podľa potreby	Prevod	1 m² = 1 Kus
Rozmery	1000 x 1000 x 20 mm	Užitočný rozmer	1000 x 1000 x 20 mm

Vlastnosti



Farba Antracit

Tón "Antracit" zodpovedá bežnému odtieňu čiernych gumových častíc v ELT granuláte (End of Life Tyres), ktorý vzniká recykláciou starých pneumatík a tvorí základ tohto produktu. Tento odtieň sa môže časom zmeniť z hlbkej čiernej na trochu svetlejší antracit. Antracit je obzvlášť vhodný pre vonkajšie oblasti, ako sú chodníky, stáje alebo športoviská a je najčastejšie vybraným odtieňom v oblasti fitness. Antracit sa harmonicky začlení do rôznych prostredí, poskytuje moderný, decentný dizajn a je odolný proti nečistotám a opotrebovaniu.




Materiál

Výrobok je vyrobený z čisteného čierneho gumového granulátu s jemnou až strednou frakciou a polyuretánového spojiva. Použitý granulát pochádza z recyklácie starých pneumatík, a preto sa nazýva ELT (End of Life Tyres). Tento pôvod dodáva výrobku typickú čiernu alebo antracitovú farbu. Z chemického hľadiska je ELT granulát zmesou prírodného kaučuku (NR) a styrén-butadiénového kaučuku (SBR). Povrch pôsobí jemne a elegantne a vytvára dojem mimoriadnej kvality.



Inštalácia

Pre dočasné použitie môže byť prvok jednoducho umiestnený na vhodný podklad. Pre trvalé použitie alebo pri pôsobení horizontálnych síl by mal byť prvok prilepený k podkladu. Toto môže byť vykonané pomocou trvalo elastického PU lepidla od spoločnosti WARCO alebo pre citlivé povrchy pomocou hrubej, penenej obojstrannej lepiacej pásky. Pred lepením je dôležité zabezpečiť, aby povrchy boli suché, čisté a bez tuku a prachu.



Štruktúra spodnej strany

Výrobok má hladkú, úplne rovnú spodnú stranu bez vytlačených štruktúrnych prvkov alebo drenážnych kanálikov. Plne priľne k nosnej vrstve. V prípade potreby je potrebné zabezpečiť dostatočnú drenáž vhodnými opatreniami. Inštalácia alebo montáž sa vykonáva na vhodnú, rovnú a trvalo nosnú podkladovú vrstvu. Na správnu inštaláciu je potrebné dodržiavať montážne pokyny.

Športová podlaha Fitness Performance Elite (DP)

Charakteristiky



Interiér

Určené iba do vnútorných priestorov.
Vyhýbajte sa stojatej vode.



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok,
počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



S UV stabilizáciou

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory.
Farba alebo farebný povlak nežltne.



Efl

Správanie pri požari podľa EN 13501-1: Efl
Akceptovateľné správanie pri požari

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 1 =
Koeficient trenia cca 0,3

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 2 = priemerný
akceptačný uhol cca 13°, skupina R10

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivosť cca 0,11
W/(m·K)

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 5 = cca 0 mm zvyšnej preliačiny
po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 2 =
komfortné tlmenie

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu –
Hodnota stupnice 5 = "mimoriadna" (BS 7188)

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 1 = Infiltrácia cca 0 mm/h (0
l/h/m²)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 5 = od 1000 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk