
Artikel-Nr.: **6457**

Fitnessboden Kompakt (GZ)



Der Fitnessboden Kompakt Typ GZ ist ein dünner Bodenbelag aus Gummiplatten für Cardiofläche, Kursraum und Homegym. Die Platten sind trittelastisch, bieten aber nur eine geringe Dämpfung. Weil sie mit hohem Druck gepresst werden, sind sie sehr abriebfest. Die fein strukturierte, nahezu geschlossene Oberfläche nimmt kaum Feuchtigkeit und Schmutz auf. Zwischen den Platten bleibt nur eine kaum sichtbare Haarfuge.

Die Platten werden ohne Kleben auf einen dauerhaft tragfähigen, ebenen Untergrund gelegt. Eine Fläche wird immer aus Platten desselben Formats verlegt. Zum Reinigen genügen Staubsauger, Besen oder ein feuchter Wischmopp.

Produktdaten


Farbdesign	**Leicht Blau Gesprenkelt**	Gewicht	**2 kg/Stück = 8 kg/m²**
Montage	**Ausgeschnittene Puzzle-Verzahnung ohne Fase**	Umrechnung	**1 m² = 4 Stück**
Außenmaß	**515 x 515 x 8 mm**	Nutzmaß	**50 x 50 x 0,8 cm | 0,25 m²**

Eigenschaften



Farbdesign Leicht Blau Gesprenkelt

Leicht Blau Gesprenkelt ist ein tiefes Schwarz mit wenigen, locker verteilten blauen Sprenkeln. Sie setzen einen kühlen, zurückhaltenden Akzent; das Schwarz bleibt kräftig und bestimmend. Die blauen Körner sind durchgefärbtes EPDM-Granulat, gemischt mit schwarzem Gummigranulat aus Altreifen. Abrieb nimmt ihnen die Farbe nicht, denn sie sind durch und durch blau. Das Schwarz kann im Laufe der Zeit unter UV-Einwirkung zu Anthrazit werden. Neue Platten können bei direkter Sonne für einige Zeit etwas wärmer im Ton erscheinen.




Montage

Die ausgeschnittene Puzzle-Verzahnung verläuft symmetrisch um die Platte. Zwischen den Platten bleibt nur eine Haarfuge, weshalb die einzelnen Platten in der Fläche kaum zu erkennen sind. Jede Platte wird rundum aus einem über mehrere Tage gereiften Rohling geschnitten. Sie ist dadurch besonders maßhaltig (kalibriert). Der Schnitt ergibt rechtwinklige Kanten ohne Fase. Jede Seite passt an jede Seite der Nachbarplatte. Die Zähne greifen passgenau ineinander und halten die Platten ohne Verklebung zusammen. In der Regel ist keine Randeinfassung nötig.



Material

Das Element besteht aus schwarzem ELT-Gummigranulat mit einer feinen Körnung von 0,8 bis 1,6 mm. ELT ist die Abkürzung für „End of Life Tyres“ und bezeichnet Granulat aus recycelten Altreifen. Es besteht aus Naturkautschuk (NR) und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) und ist mit PU-Bindemittel gebunden. Für Schwarz und Anthrazit wird farbloses Bindemittel verwendet, für farbige Ausführungen eingefärbtes. Weil die Körner fast gleich groß sind, ist die Oberfläche gleichmäßig, fein strukturiert und geschlossen.



Unterseite

Die Unterseite ist eben und ohne eingeprägte Struktur. Das Produkt liegt vollflächig auf, darunter bleibt kein Hohlraum für ablaufendes Wasser. Im Außenbereich muss Oberflächenwasser dem Gefälle der Fläche folgend ablaufen können. Reicht das Gefälle nicht aus, sind bauliche Maßnahmen einzuplanen. Verlegt wird auf einem dauerhaft tragfähigen Untergrund. Die Einbauhinweise sind zu beachten.

Artikel-Nr.: **6457**

Fitnessboden Kompakt (GZ)

Eigenschaften

Schadstoffgrenzwerte eingehalten
Hält die in der EU geltenden Schadstoffgrenzwerte ein. Der anfängliche Gummigeruch lässt nach.

Efl (Cfl-s1 auf Anfrage)
Normal entflammbar. Auf Anfrage auch in Cfl-s1 lieferbar.

UV-stabilisiert
ELT-Granulat UV-stabilisiert. Einzelne Farbtöne der Beschichtung können sich im Freien leicht verändern.

Innenbereich
Nur für Innenräume geeignet.
Stehendes Wasser vermeiden.

Technische Daten

Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte für denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erläutert die jeweilige Produktseite.

Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 12616) – Skalenwert 1: Infiltration ca. 0 mm/h (0 l/(m²·h))

Wärmedämmung – Skalenwert 1: Wärmeleitfähigkeit ca. 0,14 W/(m·K)

Scheinbare Dichte – Skalenwert 5: ab 1.000 kg/m³

Rutschhemmung (DIN EN 16165) – Skalenwert 2: mittlerer Akzeptanzwinkel ca. 13°, Bewertungsgruppe R10

Stoß- und Schwingungsdämpfung, Trittschalldämmung – Skalenwert 1: spürbare Dämpfung

Gleitreibung Klasse DS (DIN EN 14041) – Skalenwert 1: Gleitreibungskoeffizient ca. 0,30

Druckfestigkeit – Skalenwert 5: kein bleibender Eindruck nach 24 Stunden Entlastung (BS 7188)

Abriebfestigkeit – Skalenwert 5: höchste Stufe (BS 7188)

WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
06321 915 29 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de

07/11/2026