Katalógové číslo: **6638**

Gumové puzzle do posilňovne (UZ)



Gumové puzzle do posilňovne typu UZ sa ľahko prenášajú. Pomocou puzzle spojov sa spájajú do súvislej tréningovej plochy. Plochu možno kedykoľvek upraviť, rozšíriť alebo rozobrať. Využijete ju v homegyme, športovom klube aj fitnescentre, v interiéri aj vonku. Rohože majú priľnavý povrch a sú príjemne pružné pri došľape. Pri odkladaní činiek tlmia náraz a chránia tak podlahu. Čím je rohož hrubšia, tým viac tlmí nárazy.

Rohože sa kladú na pevný, prevažne rovný podklad. Na rezanie môžete použiť kotúčovú alebo priamočiaru pílu. Na čistenie stačí vysávač, metla alebo vlhký mop. Plochu možno podľa potreby dezinfikovať.

Údaje o produkte

Farba	**Antracit**	Hmotnosť	**4.95 kg/kus = 19.8 kg/m²**
Montáž	**Puzzle spoj so zaobleným skosením**	Prepočet	**1 m² = 4 kus**
Vonkajšie rozmery	**540 x 540 x 20 mm**	Rozmer po pokládke	**50 x 50 x 2 cm | 0,25 m²**

Vlastnosti



Farba Antracit

Antracit je hlboká čiernosivá. Tento výrazný, dominantný tón pôsobí vecne a nadčasovo a zapadne do moderného aj industriálneho prostredia. Odtieň je vlastnou farbou čierneho gumového granulátu z recyklácie pneumatík, ktorý spája bezfarebné spojivo. Nové platne sú najprv hlboko čierne a pôsobením UV žiarenia môžu časom trochu zosvetlieť.



Montáž

Všetky štyri strany dosky majú puzzle spoj vytvorený už pri tvarovaní dosky. Na každej strane je rovnaký vzor zubov, takže každú stranu možno spojiť s ktoroukoľvek stranou susednej dosky a smer pokládky si možno zvoliť ľubovoľne. Pri pokládke sa zuby novej dosky zhora zatlačia do radu zubov už položenej dosky. Puzzle spoj drží dosky pohromade bez lepenia a vo väčšine prípadov aj bez obrubníka. Zaoblené skosenie horných hrán vytvára rovnomerné škáry malej šírky, vďaka ktorým zostáva raster jednotlivých dosiek v ploche viditeľný.



Materiál

Výrobok je dvojvrstvový: navrchu je viditeľná nášľapná vrstva, pod ňou spodná vrstva. Nášľapnú vrstvu tvorí gumový granulát ELT jemnej až strednej frakcie 0,5–2,5 mm, spodnú vrstvu hrubý gumový granulát ELT frakcie 2–4 mm. Skratka ELT znamená „End of Life Tyres“: ide o vyčistený granulát z recyklovaných opotrebovaných pneumatík, ktorý sa skladá z prírodného kaučuku (NR) a styrén-butadiénového kaučuku (SBR). V oboch vrstvách spája zrná polyuretánové spojivo (PU), ktoré je pri čiernom a antracitovom vyhotovení bezfarebné a pri farebných vyhotoveniach zafarbené pigmentom. Povrch nášľapnej vrstvy je jemne štruktúrovaný.



Spodná strana

Spodná strana je rovná, bez vylisovanej štruktúry. Výrobok dolieha celou plochou, takže pod ním nezostáva žiadny priestor na odtok vody. V exteriéri musí povrchová voda odtekať v smere spádu plochy. Ak spád nestačí, treba naplánovať stavebné opatrenia. Výrobok sa kladie na trvalo únosný podklad. Pokyny na pokládku je potrebné dodržať.

Katalógové číslo: **6638**

Gumové puzzle do posilňovne (UZ)

Vlastnosti



Efl
Bežne horľavé.



Mrazuvzdorné
Odoláva mrazu aj zamŕzaniu vody v póroch bez prasknutia, roztrhnutia či zlomenia.



UV stabilizované
Granulát ELT je UV stabilizovaný. Niektoré odtiene povlaku sa v exteriéri môžu mierne meniť.



Dodržané limity škodlivých látok
Spĺňa limity škodlivých látok platné v EÚ. Počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Interiér a exteriér
Mrazuvzdorné, vhodné do interiéru aj exteriéru.

Porovnávacie hodnoty

Najdôležitejšie technické vlastnosti produktov WARCO hodnotíme na stupnici od 1 do 5. Tak možno priamo porovnať produkty určené na rovnaký účel použitia. Na stránke príslušného produktu sa uvádza, ako sa jednotlivé hodnoty na stupnici určujú.

Odolnosť proti oderu – Stupeň 5: najvyšší stupeň (BS 7188)

Protišmykovosť (STN EN 16165) – Stupeň 3: priemerný uhol sklzu približne 15°, trieda protišmykovosti R10

Priepustnosť vody (STN EN 12616) – Stupeň 2: infiltrácia do 10 mm/h (10 l/(m²·h))

Objemová hmotnosť – Stupeň 3: 840 až 900 kg/m³

Šmykové trenie triedy DS (STN EN 14041) – Stupeň 2: koeficient dynamického trenia približne 0,38

Tlmenie nárazov a vibrácií, tlmenie kročajového hluku – Stupeň 2: stredné tlmenie

Pevnosť v tlaku – Stupeň 3: trvalá deformácia približne 0,5 mm po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Tepelná izolácia – Stupeň 3: tepelná vodivosť približne 0,11 W/(m·K)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00 hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk

23/11/2026