

Fitnes podlaha Max (XT)

Fitnes podlaha Max od WARCO je plošne pôsobiaci, odolný povrch pre telocvičňe, klubové miestnosti a profesionálne športové plochy. Kladie sa voľne ako jednovrstvová dlažba alebo v sendvičovom systéme s funkčnými doskami XX. Kalibrovaný puzzle-spoj vytvára vlasovú škáru, ktorá je v ploche takmer neviditeľná.


Fitnes podlaha Max je protišmyková a odolná voči odieraniu. Úžitková vrstva z granulátu EPDM zaručuje farebnú stálosť, základová vrstva z granulátu ELT preberá nosnosť a tlmenie. Hustá štruktúra materiálu bráni vnikaniu vlhkosti. Na čistenie stačí zamiesť alebo vytieranie navlhčenou mopkou.

Údaje o produkte

Farba	Tmavosivá žula
Montážny systém	Optimalizované puzzle ozubenie bez skosenia
Rozmery	1010 x 1010 x 28 mm

Hmotnosť	26.31 kg/kus = 27.93 kg/m²
Prevod	1 m² = 1.06 kus
Užitočný rozmer	97,1 x 97,1 x 2,8 cm

Vlastnosti



Farba Tmavosivá žula

Produkty vo farbe Tmavosivý granit sa vyrábajú zo zmesi EPDM granulátu v rôznych sivých odtieňoch a v čiernej farbe s použitím čierneho UV-stabilného PU spojiva. Kombinácia vytvára prirodzene pôsobiaci povrch pripomínajúci tmavý prírodný kameň. EPDM je prirodzene odolný voči UV žiareniu a pigmenty sú pevne viazané v granuláte, takže farebný vzhľad si dlhodobo zachováva stálosť aj pri opotrebovaní.

Materiál

Uzavretá nášlapná vrstva s hrúbkou približne 2 mm je z nového granulátu EPDM (etylén-propylén-dién monomer), pigmentovaného v celej hmote a spojeného UV-stabilizovaným polyuretánom. Nosná vrstva pozostáva z jemného čierneho gumového granulátu z recyklovaných pneumatík (ELT – End of Life Tyres), viazanej polyuretánovým spojivom. Vyššia objemová hustota vytvára kompaktnejšiu nosnú štruktúru.

Charakteristiky



Interiér a chránené vonkajšie priestory

Na použitie v interiéri a chránených vonkajších priestoroch. Vyhnite sa stojatej vode a dlhodobej vlhkosti.



Cfl-s1

Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiaru. Nízka tvorba dymu.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gumy časom ustúpi.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete na produktovej stránke.

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 4 = cca 0,25 mm zvyšnej preliačiny po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Odolnosť proti oderu - Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu - Hodnota stupnice 3 = "veľmi dobrá" (BS 7188)

Tepelná izolácia - Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivosť cca 0,11 W/(m·K)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Koeficient trenia cca 0,38

Protišmykovosť (EN 16165) - Hodnota stupnice 3 = priemerný akceptačný uhol cca 15°, skupina R10

Priepustnosť vody (EN 12616) - Trieda 2 = Infiltrácia do 10 mm/h (10 l/h/m²)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m³

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku - Hodnota stupnice 2 = komfortné tlmenie

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk