Katalógové číslo: **6928**

Výstavná gumová dlaždica veľký formát (XT)



Výstavná podlaha z gumových dlaždíc typu XT s klik systémom je opakovane použiteľná krytina do výstavných stánkov, showroomov a na výstavy. Rozmerovo presné dosky s hrúbkou 1,8 cm majú uzavretú nášľapnú vrstvu z EPDM granulátu prefarbeného v celej hmote na spodnej vrstve z granulátu ELT. Optimalizovaný puzzle spoj so zaoblenými zubami ich spája do plochy, ktorá vďaka úzkej škáre vyzerá ako liata podlaha. Krytina odoláva tlaku aj oderu a je protišmyková. Spravidla dosahuje triedu reakcie na oheň Cfl-s1. Kroky sú na nej tichšie.

Dosky sa ukladajú voľne, bez lepenia, a po podujatí sa znovu vyberú. Podklad musí byť nosný, stabilný a bez výrazných nerovností. Krytina je vhodná do interiéru aj na podujatia vonku. Okrajové dosky sa režú priamočiarou alebo kotúčovou pílou. Za príplatok WARCO dosky podľa výkresu stánku nareže tak, aby boli pripravené na pokládku. Na čistenie stačí krytinu povysávať alebo utrieť navlhko.

Údaje o produkte

Farba	**Travertín**	Hmotnosť	**17.19 kg/kus = 18.25 kg/m²**
Montáž	**Optimalizovaný puzzle spoj bez skosenia**	Prepočet	**1 m² = 1.06 kus**
Vonkajšie rozmery	**1010 x 1010 x 18 mm**	Rozmer po pokládke	**97,1 x 97,1 x 1,8 cm | 0,94 m²**

Vlastnosti



Farba Travertín

Travertín tvorí prevažne odtieň vaječnej škrupiny, doplnený čiernou a béžovou. Svetlá a teplá kresba s tmavými zrnkami pripomína rovnomenný vápenec. Zrná sú z EPDM granulátu a farbu majú v celom objeme. Na slnečnom svetle môže nová plocha určitý čas pôsobiť teplejšie a mierne hnedasto, po odznení tohto prechodného javu sa pôvodný tón sám obnoví.

Materiál

Produkt je zložený z dvoch vrstiev: viditeľná nášľapná vrstva leží navrchu, spodná vrstva pod ňou. Nášľapná vrstva má hrúbku približne 2 mm a je z granulátu EPDM prefarbeného v celej hmote, v zmesi farieb a s frakciou 1,0–4,0 mm. Spodnú vrstvu tvorí jemný gumový granulát ELT s frakciou 0,8–1,6 mm. EPDM je novovyrobený etylén-propylén-diénový kaučuk bez škodlivých látok. ELT znamená „End of Life Tyres“: granulát pochádza z opotrebovaných pneumatík a skladá sa z prírodného kaučuku (NR) a styrén-butadiénového kaučuku (SBR). Obe vrstvy spája polyuretánové spojivo (PU). Nášľapná vrstva má uzavretý povrch.



Montáž

Doska má optimalizovaný puzzle spoj so zaoblenými zubmi, ktorý symetricky prebieha po celom jej obvode. Medzi doskami zostáva iba úzka škára, preto sú jednotlivé dosky v ploche takmer nerozoznateľné. Každá doska sa po celom obvode vyrezáva z polotovaru, ktorý niekoľko dní dozrieval. Vďaka tomu ide o kalibrovanú dosku s mimoriadnou rozmerovou presnosťou. Rez vytvára pravouhlé hrany bez skosenia. Každú stranu možno spojiť s ktoroukoľvek stranou susednej dosky. Zaoblené zuby priliehajú celým bokom k susednému zubu a rovnomerne roznášajú sily. Vďaka tomu držia dosky pohromade bez lepenia a aj pri veľkom zaťažení pôsobia proti vzniku výškového rozdielu medzi doskami. Obrubník spravidla nie je potrebný.



Spodná strana

Spodná strana je rozdelená na štvorcové dosadacie plochy, medzi ktorými prebiehajú plytké odvodňovacie drážky v pravouhlom rastri. Drážky vedú až k okraju a nadväzujú na drážky susedných dosiek. V exteriéri a vo vlhkom prostredí môže voda odtekať drážkami v smere spádu. Ak je podkladová vrstva vodopriepustná, voda vsakuje priamo do podložia. Pokyny na pokládku je potrebné dodržať.

Katalógové číslo: **6928**

Výstavná gumová dlaždica veľký formát (XT)

Vlastnosti



Interiér a chránený exteriér
Do interiéru a chráneného exteriéru. Vyhnite sa stojatej vode a trvalému premáčaniu.



Farebne stále a odolné voči UV žiareniu
Povrch z EPDM granulátu je farebne stály a dlhodobo odolný voči UV žiareniu.



Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiaru, nízka tvorba dymu.



Dodržané limity škodlivých látok
Spĺňa limity škodlivých látok platné v EÚ. Počiatočný zápach gumy časom ustúpi.

Porovnávacie hodnoty

Najdôležitejšie technické vlastnosti produktov WARCO hodnotíme na stupnici od 1 do 5. Tak možno priamo porovnať produkty určené na rovnaký účel použitia. Na stránke príslušného produktu sa uvádza, ako sa jednotlivé hodnoty na stupnici určujú.

Pevnosť v tlaku – Stupeň 4: trvalá deformácia približne 0,25 mm po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Odolnosť proti oderu – Stupeň 4: veľmi vysoká (BS 7188)

Tepelná izolácia – Stupeň 2: tepelná vodivosť približne 0,12 W/(m·K)

Šmykové trenie triedy DS (STN EN 14041) – Stupeň 2: koeficient dynamického trenia približne 0,38

Protišmykovosť (STN EN 16165) – Stupeň 3: priemerný uhol sklzu približne 15°, trieda protišmykovosti R10

Priepustnosť vody (STN EN 12616) – Stupeň 2: infiltrácia do 10 mm/h (10 l/(m²·h))

Objemová hmotnosť – Stupeň 4: 900 až 1 000 kg/m³

Tlmenie nárazov a vibrácií, tlmenie kročajového hluku – Stupeň 1: citeľné tlmenie

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00 hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk

23/11/2026