

Gumová podlaha pre balové ihriská (XT)


Gumová podlaha pre balové ihriská od WARCO je elastický a robustný povrch pre malé ihriská, basketbalové kurty a multifunkčné športové plochy. Kladie sa voľne – ako jednovrstvová dlažba alebo v sendvičovom systéme s funkčnými doskami XX. Kalibrovaný puzzle-spoj vytvára vlasovú škáru, ktorá je na hracej ploche takmer neviditeľná.

Celoročný povrch s úžitkovou vrstvou z granulátu EPDM a základovou vrstvou z granulátu ELT je odolný voči odieraniu a protišmykový. Tuhopružné vlastnosti znižujú zataženie tela pri skokoch a zmenách smeru. Kurt je plošne priepustný pre vodu – mláky sa netvoria. Nenáročná na údržbu: stačí zamiešať alebo umyť.

Údaje o produkte

Farba	Levanduľa	Hmotnosť	4.87 kg/kus = 24.47 kg/m²
Montážny systém	Optimalizované puzzle ozubenie bez skosenia	Prevod	1 m² = 5.03 kus
Rozmery	485 x 485 x 28 mm	Užitočný rozmer	44,6 x 44,6 x 2,8 cm

Vlastnosti



Farba Levanduľa

Levanduľová kombinuje fialové, modré a jemne červené odtiene. Farebný obraz pôsobí pokojne a mätko.

Materiál

Nášľapná vrstva s hrúbkou približne 3,3 mm je z nového granulátu EPDM (etylén-propylén-dién monomer), pigmentovaného v celej hmote a spojeného UV-stabilizovaným polyuretánom. Má otvorenú pórovú štruktúru. Nosná vrstva pozostáva z čierneho gumového granulátu strednej zrnitosti z recyklovaných pneumatík (ELT – End of Life Tyres), viazaného polyuretánovým spojivom. Materiál nosnej vrstvy má štandardnú objemovú hustotu.

Charakteristiky



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.



Mrazuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli – bez praskania, trhaní alebo lámania.



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Cfl-s1

Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiaru. Nízka tvorba dymu.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete na produktovej stránke.

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu –
Hodnota stupnice 2 = "dobrá" (BS 7188)

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 4 = priemerný
akceptačný uhol cca 16°, skupina R10

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 3 =
výrazné tlmenie

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivosť cca 0,11
W/(m·K)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 5 =
Koeficient trenia cca 0,6

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 4 = Infiltrácia cca 600 mm/h
(600 l/h/m²)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk